



توسط: آزمایشگاه یکتا آزمون ایرانیان

شماره صدور: ۰۵-۰۸-۰۱	نام فرآورده: بلوک کف پوش بتنی ویژگی متمایز محصول : رده D
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴	نام تجارتي: پرشین بتن جم
شماره درخواست: 52024 مورخ: 15/07/1401	نام واحد توليدي: شرکت پرشین بتن جم
دریافت نمونه (تاریخ تولید: 1401/05/30) تاریخ نمونه برداري: 1401/07/02	نوع استاندارد: تشويقي سري ساخت:-
تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴	هزینه آزمون: ۱۶۴۷۸۸۰۲ وصول: شد
تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سایر مشخصات: استاندارد مرجع: براساس استاندارد ملي شماره 20185 مدیریت محترم یکتا آزمون ایرانیان (اشکان اشکوب) ، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی - بر طبق استاندارد(های) ملي مربوطه ارسال میگردد .



کد اصلی	کد فرعی	ویژگی شرح آزمون	روش آزمون	ساعت کار موثر	ویژگی تست	حدود قابل قبول	واحد مقیاس	نوع نقص	نتیجه	توضیحات
1	1	ضخامت لایه رویه (در صورت لایه دار بودن) حداقل منفرد	-	6	فیزیکی	4 میلی متر	میلی متر	عمده	10	قبول
2	2	طول (حداکثر اختلاف طول آزمون از طول اعلامی)	-	6	فیزیکی	بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	1	قبول
3	3	عرض (حداکثر اختلاف عرض آزمون از عرض اعلامی)	-	6	فیزیکی	بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	1	قبول
4	4	ضخامت (حداکثر اختلاف دو اندازه گیری يك بلوك)	-	6	فیزیکی	بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	0	قبول
5	5	قطر (میانگین، حداکثر اختلاف دو اندازه گیری يك بلوك)	-	6	فیزیکی	بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	1	قبول
6	6	ابعاد لبه خارجي	-	6	فیزیکی	حداکثر ۲ میلی	میلی متر	عمده	-	بند

آزمون نامرتبط است				متر			در صورت وجود			
قبول	5/1	جزئی	میلی متر	حداکثر مطابق اظهار تولید کننده	فیزیکی	6	- میانگین پخی- در راستای افقی (در صورت وجود)		7	7
بند آزمون نامرتبط است	-	جزئی	میلی متر	جدول ۲	فیزیکی	6	- حداکثر اختلاف بین دو قطر برای بلوک مستطیلی		8	8
قبول	0/1	جزئی	میلی متر	جدول ۳	فیزیکی	13	- تحذب حداکثر منفرد		9	9
قبول	0/1	جزئی	میلی متر	جدول ۳	فیزیکی	13	- تعقر حداکثر منفرد		10	10
قبول	قبول	عمده	-	بند ۲-۵-۳-۵	فیزیکی	83	- مقاومت در برابر سر خوردن میانگین ۵ نمونه		11	11
قبول	5/1	عمده	مگاپاسکال	بند ۲-۳-۳-۵	فیزیکی	213	- مقاومت کششی شکافتی - میانگین		12	12
قبول	14/5	عمده	-	جدول ۵	فیزیکی	200	- مقاومت سایشی حداکثر منفرد		13	13
قبول	قبول	عمده	-	مطابق استاندارد	فیزیکی	17	- ویژگی ظاهری		15	15
قبول	قبول	عمده	-	مطابق استاندارد	فیزیکی	17	- نشانه گذاری		16	16
قبول	0/60	عمده	کیلوگرم بر متر مربع	طبق جدول ۲-۴	فیزیکی	56	- مقاومت در برابر یخبندان و آب شدن با نمکهای یخ زدا - بیشینه منفرد		18	18
قبول	0/53	عمده	کیلوگرم بر متر مربع	طبق جدول ۲-۴	فیزیکی	56	- مقاومت در برابر یخبندان و آب شدن با نمکهای یخ زدا - میانگین		19	19
قبول	1	عمده	میلی متر	بند ۴-۲-۵	فیزیکی	0	طول (اختلاف میانگین طول اندازه گیری شده آزمون ها از طول اعلامی)		20	2

3	21	عرض (اختلاف میانگین عرض اندازه گیری شده آزمون ها از عرض اعلامی)	0	فیزیکی	بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	1	قبول
4	22	ضخامت (اختلاف میانگین ضخامت اندازه گیری شده آزمون ها از ضخامت اعلامی)	0	فیزیکی	بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	0	قبول
12	23	مقاومت کششی شکافتی - کمینه منفرد	25	فیزیکی	بند ۲-۳-۳-۵	مگاپاسکال	عمده	4/7	قبول
12	24	بار شکست - کمینه منفرد	-	25	فیزیکی	250	نیوتن بر میلی متر	516/9	قبول
7	25	میانگین پخی- در راستای عمودی (در صورت وجود)	8	فیزیکی	حداکثر - مطابق اظهار تولیدکننده	میلی متر	جزئی	-	بند آزمون نامرتب است
21	26	سایر ابعاد - برای بلوکهای غیرمستطیلی (اختلاف میانگین بعد اندازه گیری شده آزمون ها از بعد اعلامی)	8	فیزیکی	طبق بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	0	بند آزمون نامرتب است
21	27	سایر ابعاد - برای بلوکهای غیرمستطیلی (حداکثر اختلاف بعد اندازه گیری شده هر آزمون از بعد اعلامی)	8	فیزیکی	طبق بند ۴-۲-۵	میلی متر	عمده	0	بند آزمون نامرتب است

تفسیر:

با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه بندها با استاندارد/ (های) ملی مطابقت دارد ✓

برای مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاری از مرورگر Internet Explorer ورژن ۱۱ و یا سایر مرورگرها

استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد